

STR **STR** **STR** **STR** **STR** **STR** **STR** **STR**
STR **STR** **STR** **STR** **STR** **STR** **STR** **STR**
STR **STR** **STR** **STR** **STR** **STR** **STR** **STR**

គ្រឿងអាមេរិក

យាទេរងខេត្តកោតា

The image shows a large, two-story industrial building with a complex roofline featuring multiple gables and dormer windows. The structure is built with what looks like light-colored wooden siding or shingles. A central entrance is visible, flanked by smaller windows. In front of the building, there's a paved yard with some low walls and what might be remnants of old structures or equipment. The overall atmosphere is one of an older, perhaps abandoned or underutilized, industrial facility. On the far left, there's a vertical column of text where each line contains the letters 'STR' repeated twice.



សេវាទីផ្លូវ និងសេវាទីបានការពារ

เอกสารวิชาการย่างแห่งเอกสารที่ 2/2538

Document STR 2/2538

พิมพ์ครั้งที่ 1/2538

สำนักวิจัยฯ กรมวิชาการเกษตร

โทร: 5791576, 5797557 - 8

គ្រប់នឹមីអាមពតារយោងផែនខេត្តកំរើន

STR SCHEME MANUAL

**សាលាប័ណ្ណវិទ្យាយោង ក្រមវិទ្យាការណ៍
ក្រោមទំនាក់ទំនងកំណត់នៃការងារ**

คำนำ

ประเทศไทยเริ่มวางมาตรฐานยางแท่งไทย ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2511 โดยกำหนดชื่อยางแท่งไทยว่า Thai Tested Rubber (TTR) กำหนดขั้นยาง 5 ชั้น ได้แก่ TTR 5L, TTR 5, TTR 10, TTR 20 และ TTR 50 แต่ละชั้นมีค่าจำกัดของสมบัติต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากล นอกจากระดับขั้นยางแล้ว ยังได้กำหนดวิธีปฏิบัติในการเป็นผู้ผลิตยางแท่งที่ท่อ เช่น การจดทะเบียนผู้ผลิต มาตรฐานการหีบห่อ การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบและออกใบรับรองคุณภาพ เป็นต้น

ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 สถาบันวิจัยยางโดยศูนย์วิจัยยางสงขลาได้จัดพิมพ์มาตรฐานยางแท่งขึ้นใหม่ และได้รับการเปลี่ยนแปลงขิดจำกัดของสมบัติยางแท่งบางประการตามที่สถาบันวิจัยยางได้แก้ไขเมื่อปี พ.ศ. 2528 ได้แก่ ปรับลดปริมาณในตอรเจน จากเดิมไม่เกิน 0.65 % เป็นไม่เกิน 0.60 % และปริมาณความชื้นจากเดิมไม่เกิน 1.0 % เป็นไม่เกิน 0.50 % สำหรับผู้ผลิต และไม่เกิน 0.80 % สำหรับผู้ใช้ ในเอกสารดังกล่าวยังระบุถึงการบรรจุหีบห่อ และการทำเครื่องหมายบนแท่งยาง ถุงบรรจุยาง และลังบรรจุยาง

ในปี พ.ศ. 2537 สถาบันวิจัยยางมีนโยบายให้ทบทวนมาตรฐานยางแท่งไทย โดยมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องศึกษาคุณภาพยางแท่งไทยในปัจจุบัน และวิธีปฏิบัติที่ปรับเปลี่ยนไปตามพัฒนาการการบริโภคยางของผู้ใช้ยางแท่ง เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำมาตรฐานยางแท่งขึ้นใหม่ ให้ทันสมัย สามารถปฏิบัติได้ทั้งผู้ผลิตและองค์กรรัฐซึ่งมีหน้าที่ให้บริการควบคุมคุณภาพยาง การทบทวนมาตรฐานยางแท่งไทยครั้งนี้ ได้พิจารณาในส่วนของชื่อยางแท่ง ชั้นยาง ขิดจำกัดคุณภาพ ให้สอดคล้องกับความสามารถของผู้ผลิต โดยกำหนดให้ประกอบด้วยขั้นยาง 8 ชั้น เป็นขั้นยางเดิม 4 ชั้น ได้แก่ STR 5L, STR 5, STR 10 และ STR 20 ตัดขั้นยาง TTR 50 ออก เพิ่มขั้นยางใหม่ 4 ชั้น ประกอบด้วย STR XL, STR 5CV, STR 10CV และ STR 20CV และทบทวนวิธีปฏิบัติของการบรรจุหีบห่อ การควบคุมคุณภาพ ตลอดจนการส่งออกยาง แล้วจัดทำเป็นเอกสาร "คู่มือมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ (STR Scheme Manual)" ภายในคู่มือฉบับนี้ได้รวมระเบียบ เงื่อนไข แบบฟอร์มการขออนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเป็นผู้ผลิต การเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่งเอสทีอาร์ เพื่อให้ผู้ประกอบการผลิตยางแท่งเอสทีอาร์ได้ทราบและนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ต่อไป

สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร
พฤษภาคม 2538

สารบัญ

หน้า

บทนำ

| | |
|----------------------|---|
| ยางแท่งเอกสารที่อาร์ | 1 |
| วัตถุดิบ | 1 |
| การผลิต | 3 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| การขออนุญาตเป็นผู้ผลิตยางแท่งเอกสาร | 4 |
|-------------------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| รายละเอียดมาตรฐานยางแท่งเอกสาร | 8 |
| สัญญาลักษณ์มาตรฐานยางแท่งเอกสาร | 8 |
| รหัสสีประจำชั้นยาง | 9 |
| มาตรฐานหน้าหนังและขนาดแท่งยาง | 9 |

| | |
|--------------------|----|
| การปฏิบัติในโรงงาน | 10 |
|--------------------|----|

การบรรจุหีบห่อ

| | |
|--------------------------------------|----|
| การใช้พลาสติกห่อแท่งยางและพันแท่งยาง | 12 |
| อุณหภูมิของแท่งยาง | 12 |
| ขนาดของลังบรรจุยาง | 12 |
| การบรรจุแท่งยาง | 12 |
| การใช้พลาสติกพอลิเอทธิลีนคั่น | 13 |

หน้า

| | |
|---|----|
| การทำเครื่องหมาย | 14 |
| การทำเครื่องหมายบนແບບພັນແທ່ງຍາງ | 14 |
| การทำเครื่องหมายຂ້າງລັງປຣະຈຸຍາງ | 14 |
| การຂອນໜາຕເປັນຫອງປະບິດກາຍາງແທ່ງເອສທີ່ອໍາຮ | 18 |
| การທົດສອບຕາມມາຕຽບຮູ້າຍາງແທ່ງເອສທີ່ອໍາຮ | 21 |
| ການເຕີຍມີຕ້ວອຍ່າງ | |
| ການທົດສອບປະມານສິ່ງສົກປຽກ | |
| ການທົດສອບປະມານເຄົ້າ | |
| ການທົດສອບປະມານສິ່ງຮະເຫຍ | |
| ການທົດສອບປະມານໃນໂຕຣເຈນ | |
| ການທົດສອບຄ່າດ້ານນີ້ຄວາມອ່ອນຕົວ | |
| ການທົດສອບສື່ສິ່ງ | |
| ການທົດສອບຄວາມໜຶດ | |
| ການທົດສອບສມບັດກາຍາງ | |
| ການທົດສອບປະມານສາຮທີ່ຖູກສັກດ້ວຍອະຊີໂຕນ | |
| ການທົດສອບການເພີ່ມຄວາມເຂີ້ງຮະຫວ່າງເກີບ | |
| ການຈັດຂັ້ນແລະຮັບຮອງຄຸນກາພ | 21 |
| ການຈັດຂັ້ນ | 21 |
| ການອອກໄປຮັບຮອງຄຸນກາພ | 24 |

สารบัญ

ตารางที่

หน้า

| | | |
|---|--|----|
| 1 | รายละเอียดการกำหนดขั้นและขีดจำกัดสมบัติต่างๆ ของ ยางแท่งเอกสารที่อาร์ | 2 |
| 2 | วัตถุคุณิตที่ใช้ในการผลิตยางแท่งเอกสารที่อาร์ | 3 |
| 3 | รหัสสีประจำชั้นยาง | 9 |
| 4 | ตัวอย่างการจัดขั้นยางแท่งเอกสาร 5 และ | 23 |
| 5 | ตัวอย่างการจัดขั้นยางแท่งเอกสาร 20 | 24 |

ສາරົບຜູ້ປະກາດ

ຫຼັກ

ໜ້າ

- | | | |
|---|--------------------------------------|----|
| 1 | ຕ້ວຍ່າງເຄື່ອງໝາຍເອສທີອາຣ | 8 |
| 2 | ຕ້ວຍ່າງການທຳແກບພັນແທ່ງຍາງ | 15 |
| 3 | ຕ້ວຍ່າງການທຳເຄື່ອງໝາຍຂ້າງລັງປຽບຈຸຍາງ | 16 |

บทนำ

ยางแท่งเอสทีอาร์

การปรับปรุงรูปแบบและพัฒนาการผลิตยางธรรมชาติมีหลาຍวົງ และการผลิตยางชนิดที่เรียกว่า "ยางแท่ง" หรือยางที่ผลิตโดยระบุคุณภาพมาตรฐาน (Technically Specified Rubber) เป็นการผลิตแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการผู้บริโภคยางโดยทั่วไป สำหรับประเทศไทยได้เริ่มการผลิตยางแท่งเมื่อปี พ.ศ. 2511 และเรียกชื่อว่า ยางแท่งทีทีอาร์ (TTR, Thai Tested Rubber) โดยมีสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในมาตรฐานควบคุมการผลิตและการทดสอบ เพื่อรับรองคุณภาพซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล (ISO 2000 Rubber, Natural(NR), Specifications) และตามข้อตกลงของ IRA, International Rubber Association

ในปี พ.ศ. 2526 สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ได้ประกาศปรับปรุงข้อกำหนด ขีดจำกัดค่าปริมาณความชื้น (Volatile matter content) และค่าปริมาณไนโตรเจน (Nitrogen content) ปัจจุบันมีโรงงานผลิตยางแท่งที่จดทะเบียน 57 โรง ยางแท่งที่กำหนดในมาตรฐานยางทีทีอาร์ มี 5 ขั้น ได้แก่ ขั้น 5 แอล, 5, 10, 20 และ 50 แม้ว่ายางแท่งภายใต้ชื่อ "ทีทีอาร์" จะเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านคุณภาพที่ดีและเหมาะสมกับการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางต่างๆ ก็ตาม ทว่ามีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงมาตรฐานการของยางแท่งไทย เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางปัจจุบัน สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร จึงได้ดำเนินการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากภาคเอกชนผู้ประกอบการผลิตและค้ายางแท่ง และจากการราชการ กลุ่มนักวิชาการผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบการทดสอบและควบคุมคุณภาพยางแท่ง ผลการประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงการกำหนดขั้น ขีดจำกัดสมบัติต่าง ๆ และเปลี่ยนชื่อเรียกจากทีทีอาร์ เป็น เอสทีอาร์ (STR, Standard Thai Rubber) ตามสากลการเรียกชื่อยางแท่ง ซึ่งมีความหมายชัดเจน ดีกว่าชื่อเดิมที่อาจเข้าใจไม่ถูกต้องนัก ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดการกำหนดขั้นและขีดจำกัด สมบัติต่าง ๆ ของยางแท่งเอสทีอาร์

มาตรการที่ปรับปรุงใหม่ของยางแท่งไทย (Revisions of Thai Technically Specified Rubber Scheme) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2539

ตารางที่ 1 รายละเอียดการดำเนินงานและข้อจำกัดต่างๆ ของย่างไฟฟ้ารักษาระดับสูง

સુરત

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ACS 1 หรือสูตรของผู้ดูแล/ผู้ผลิต จัดให้ตามความต้องการ

*** บริษัทฯขอผ่อน分期 0.50 %

STR 5CV มีค่าความหนืด 70 (+7,-5), 60 (+7,-5) และ 50 (+7,-5)

STR 20CV มีค่าความหนืด 65 (+7,-5)

วัตถุดิบ

วัตถุดิบที่ใช้ผลิตยางแท่งເອສທີ່ອາຣໍໃຫ້ໄດ້ທັງນໍາຢາງສດ (Field latex) และຢາງທີ່ຈັບຕົວ (Field coagula grades) ເຊັ່ນ ຢາງແຜ່ນດີບ ຢາງກັນຄ້ວຍ ແລະ ເສຍຢາງ (Unsmoked sheet, cuplump, scraps) ໂດຍກຳຫຼັນດວກທີ່ໃຫ້ພື້ນຢາງແທ່ງໜັ້ນຕ່າງໆ ຕາມຕາຮາງທີ່ 2


ຕາຮາງທີ່ 2 ວັດຖຸດິບທີ່ໃຫ້ໃນການພື້ນຢາງແທ່ງເອສທີ່ອາຣໍ

| ໜັ້ນຢາງແທ່ງ | ວັດຖຸດິບທີ່ໃຫ້ |
|----------------------------|--|
| STR XL, 5L | ນໍາຢາງສດໂດຍຕຽບເທົ່ານີ້ / " " " |
| STR 5CV 70, 5CV 60, 5CV 50 | |
| STR 5 | ນໍາຢາງສດຫຼືຢາງແຜ່ນດີບ |
| STR 10, 20 | ຢາງທີ່ຈັບຕົວ ເຊັ່ນ ຢາງແຜ່ນດີບ ກ້ອນຢາງກັນຄ້ວຍ ເສຍຢາງ ພລຊ |
| STR 10CV, 20CV | " " |


ກາຮົລິຕ

ໜັກສຳຄັນຂອງກາຮົລິຕ ເປັນຢາງແທ່ງເອສທີ່ອາຣໍ ມີກາຮົລິຕຢ່າງກົດຢາງໃຫ້ເປັນເມີດ ຮ່ວອຂຶ້ນເລື້ກ ແລະ ອັບແທ້ ແລະ ອັດເປັນແທ່ງ ຂັ້ນຕອນກາຮົລິຕໂດຍຢ່າງ ມີດັ່ງນີ້

ກາຮົລິຕຈາກນໍາຢາງສດ



ກາຮົລິຕຈາກຢາງແທ້



การขออนุญาตเป็นผู้ผลิตยาทั้งเภสัชที่ואר์

ผู้ประสงค์จะตั้งโรงงานผลิตยาทั้งและใช้เครื่องหมาย"เภสัชที่อาร์" ในการจำหน่ายยาทั้งที่ผลิตขึ้น นอกจกต้องดำเนินการตามกฎเบียบของส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องแล้ว จะต้องดำเนินการขออนุญาตเป็นผู้ผลิตยาทั้งเภสัชที่อาร์ ตามระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตเป็นผู้ผลิตยาทั้งเภสัชที่อาร์ พ.ศ. 2538 โดยยื่นขอต่อ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายละเอียดการดำเนินการขออนุญาต มีดังนี้

1. เอกสารประกอบการยื่นขออนุญาต

- คำขออนุญาตเป็นผู้ผลิตยาทั้งเภสัชที่อาร์ (แบบเภสัชที่อาร์ 1)
- ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน ฯลฯ
- หนังสือรับรองที่สนธิ
- หนังสือมอบอำนาจ
- ใบอนุญาตค้ายา
- ใบอนุญาตมีอย่างไว้ในครอบครอง
- สำเนาบัตรประชาชนหรือใบสำคัญต่างด้าว และทะเบียนบ้าน

2. สถานที่ยื่นคำขอ

- ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา อ. สนамซัยเขต จ. ฉะเชิงเทรา 24160
โทรศัพท์ (038)511566 โทรสาร (01)3260168
- ศูนย์วิจัยยางหนองคาย อ. โพนพิสัย จ. หนองคาย 43120
โทรศัพท์ (042)421396 โทรสาร (01)4100036
- ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี อ. ท่าชนะ จ. สุราษฎร์ธานี 84170
โทรศัพท์ (077)286913 โทรสาร (077)286913
- ศูนย์วิจัยยางสงขลา อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110
โทรศัพท์ (074)212401-6 โทรสาร (074)212407
- สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ลาดယา เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ (02)5791576 โทรสาร (02)5614744

3. ใบอนุญาตใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ผู้ประสงค์จะขอต่อใบอนุญาต ต้องยื่นคำขอ ก่อนใบอนุญาตหมดอายุภายใน 30 วัน

แบบเอกสารที่๑

คำขออนุญาตเป็นผู้ผลิตยางแท่งเอสทีอาร์

เลขที่.....

วันที่.....เดือน พ.ศ.....

ข้าพเจ้า นามสกุล อายุ.....ปี
บัตรประชาชนหรือใบสำคัญต่างด้าวเลขที่..... เป็นผู้จัดการ/ผู้รับมอบอำนาจ
ของ.....ชื่มีโรงงานตั้งอยู่ที่.....ถนน.....ตำบล.....
อำเภอ.....จังหวัด..... โทรศัพท์..... โทรสาร.....

มีความประสงค์ขอเป็นผู้ผลิตยางแท่งเอสทีอาร์ ชื่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชนิด หรือชั้นของยางแท่งเอสทีอาร์ที่ผลิต
2. กำลังการผลิตสูงสุด.....ตัน/วัน
3. ขนาดและหนักของยาง

ได้ยื่นเอกสารประกอบคำขออนุญาตเป็นผู้ผลิตยางแท่งเอสทีอาร์ ดังต่อไปนี้

1. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน ฯลฯ
2. หนังสือบริคณห์สนธิ
3. หนังสือมอบอำนาจ
4. ใบอนุญาตค้ายาง
5. ใบอนุญาตมียางไว้ในครอบครอง
6. ใบอนุญาตประกอบโรงงานยาง
7. สำเนาบัตรประชาชนหรือใบสำคัญต่างด้าว และทะเบียนบ้าน
8. อื่น ๆ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารและข้อความในคำขอเป็นความจริง และจะปฏิบัติตาม
ระเบียบที่กรมวิชาการเกษตรกำหนดทุกประการ

ลงชื่อ ผู้จัดการบริษัทหรือ
ผู้รับมอบอำนาจ

(.....)

สำหรับเจ้าหน้าที่

()

พนักงานเจ้าหน้าที่

แบบເອສທິວາ 2



ໃນອនຸມາດເປັນຜູ້ຜົລຕາງແທ່ງເອສທິວາ

ເລກທີ /

ມະນີກາງມານຫຼາຍ

ກະທຽບການຄະນະສັກຮັນ

ໃຫ້ເພື່ອສັດຈິງ

ບຣັຫ້
.....

ຕັ້ງໂຮງງານອັນດີ
.....

ໄດ້ຮັບອនຸມາດໃຫ້ເປັນຜູ້ຜົລຕາງແທ່ງເອສທິວາ ໂດຍໃຫ້ຮັສ

ອອກໃຫ້ ນີ້ ວັນທີ ເດືອນ ພ.ສ.

ໜົມຂອງຢັ້ງທີ ๓๑ ເດືອນ ປັນຈານ ພ.ສ.

ອັນດີການມະນີກາງມານຫຼາຍ

ຕຽບປະກັບ

หนังสือมอบอำนาจ

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

ข้าพเจ้า..... นามสกุล..... อายุ..... ปี
กรรมการผู้จัดการ/ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันแทนบริษัท.....
ตั้งอยู่เลขที่..... หมู่ที่..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์..... โทรสาร

ขอมอบอำนาจให้ (นาย, นาง, นางสาว)..... นามสกุล

อายุ..... ปี บัตรประชาชน/ใบสำคัญต่างด้าวเลขที่

อยู่บ้านเลขที่..... หมู่ที่..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....
โทรศัพท์..... เป็นผู้ดำเนินการ

.....
.....

การได้ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำให้ถือ衾ื่อนหนึ่งว่าบริษัท.....
..... ได้กระทำการของทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)


ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

รายละเอียดมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์

สัญญาลักษณ์มาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์

สัญญาลักษณ์ที่ใช้สำหรับมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์เป็นเครื่องหมายสามเหลี่ยมด้านเท่า กลับฐานขึ้นช้าๆ ภายในรูปสามเหลี่ยม ด้านบนเป็นอักษร STR ถัดลงมาเป็นอักษรและเลขแสดงชั้นยาง และล่างสุดเป็นรหัสประจำโรงงานผลิต ตั้งตัวอย่างแสดงในรูปที่ 1



รูปที่ 1 ตัวอย่างเครื่องหมายเอสทีอาร์

รหัสสีประจำชั้นยาง

สีต่าง ๆ ที่ใช้เป็นรหัสสีประจำชั้นยาง แสดงดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 รหัสสีประจำชั้นยาง

| ชั้นยางแท่ง | สีประจำชั้นยาง | ตัวอย่างสี |
|-------------|--------------------------------|------------|
| STR XL | ฟ้า | |
| STR 5L | เขียวอ่อน | |
| STR 5 | เขียวอ่อน | |
| STR 5 CV | ตัวอักษรขาวบน พื้นเขียวอ่อน | |
| STR 10 | น้ำตาล | |
| STR 10 CV | ตัวอักษรขาวบน พื้นน้ำตาล | |
| STR 20 | แดง | |
| STR 20 CV | ตัวอักษรขาวบน พื้นแดง | |

มาตรฐานน้ำหนักและขนาดแท่งยาง

ยางแท่งเอสทีอาร์ มีน้ำหนักและขนาดแท่งมาตรฐานดังนี้

น้ำหนัก $33 \frac{1}{3}$ กก.

ขนาด กว้าง 330 มม. ยาว 670 มม. สูง 170 มม.

หรือ น้ำหนักและขนาดอื่นนอกเหนือจากนี้ ตามที่สถาบันวิจัยยางอนุญาต


การปฏิบัติในโรงงาน

1. การตัดเก็บตัวอย่าง

การผลิตยางแท่งจะจัดยางเป็นชุด (Lot) ชุดหนึ่ง ๆ มียางแท่ง จำนวน 2 ตัน (60 แท่ง) หรือ 5 ตัน (150 แท่ง) หรือ 6 ตัน (180 แท่ง) หลักเกณฑ์การเก็บตัวอย่างมีดังนี้

1.1 สุ่มตัวอย่างชุดละ 10 % โดยให้มีตัวอย่างน้อยที่สุดไม่น้อยกว่า 6 ตัวอย่าง และอย่างมากที่สุด 30 ตัวอย่าง การตัดเก็บตัวอย่าง อาศัยหลักอนุกรรมเลขอณิต เช่น ตัดเก็บตัวอย่างที่ 5, 15, 25, 35, 45 และ 55

1.2 ให้ตัดยางที่มุมตรงกันข้ามกัน 2 มุมดังภาพ และนำมายางทั้ง 2 ชิ้น ตั้งกล่าวมาประกับกันให้น้ำหนักร่วมกันไม่น้อยกว่า 250 กรัม



น้ำหนัก A + B = ไม่น้อยกว่า 250 กรัม

1.3 นำชิ้นตัวอย่างที่ตัดได้ใส่ถุงพลาสติก ปิดปากถุงให้สนิท จดบันทึกรายละเอียดของชิ้นตัวอย่างไว้นอกถุง

- วัตถุดิบที่ใช้ผลิต
- หมายเลขตัวอย่าง
- หมายเลขแท่งยางที่ตัดเก็บตัวอย่าง
- หมายเลขชุดที่ผลิต
- วันที่เก็บตัวอย่าง
- วันที่ผลิตยาง
- ชื่อปริษัทผู้ผลิต

2. ให้บรรจุยางแท่งลงในลัง เรียงหมายเลขอตามลำดับแท่งที่ผลิตได้จนเต็มลัง แล้ว บรรจุลงในลังถัดไปจนครบชุด
3. ระบุวัน เดือน ปี หมายเลขชุด หมายเลขลังแต่ละชุดที่ผลิตได้ด้วยหมึกแท้ง หรือ หมึกพิมพ์ไว้ตรงมุมบนขวาของลังทุกด้านให้ชัดเจน
4. การคาดແຕบระบุชั้นยางแท่งເອສທີ່ອຣີ ต้องให้ตรงกับผลการจัดชั้นยาง หากคาด ແຕບชั้นยางໄວ້ແລ້ວ ຕ້າຜລກາວຈະກວດຄວາມພາຍງານໄດ້ໄໝຕຽນຕາມชັ້ນຍາງ ຜູ້ຜົລິຕະຈະຕ້ອງລອກ ແຕບອອກ หรือເປີ່ຍືນໄໝໃຫ້ຕຽນກັບชັ້ນຍາງທັນທີ
5. ລາກມີການນໍາຍາງທີ່ຈັດຈຳໄໝໄດ້ໄປການຮຶດໄໝໆ ໃຫ້ຜູ້ຜົລິຕະແຈ້ງໃຫ້ສະບັບນິຈັຍຍາງ ທຽບເພື່ອຈະໄດ້ດໍາເນີນການຕາມຮັບເບີນຕ່ອໄປ
ຕ້າຜູ້ຜົລິຕະຈະຜົລິຕາຍາງแท่งເອສທີ່ອຣີເພື່ອຈຳຫາຍ່າຍທັນໃນແລະຕ່າງປະເທດໂດຍມີໄດ້ບຽນຢາງລົງໃນການນະຫັບຫຼວດຕ້ອງພິມພໍ່หมายເລຂົດຍາງລົງໃນບັດ ແລ້ວສອດໄວ້ໃນຖຸງພລາສຕິກັບ ແທ່ງຍາງທັນທີ່ເປັນຊຸດ ແລ້ວໃຫ້ຜູ້ຕຽນກາຍາງສາມາດຕຽບສ້ອບໄດ້
6. ທ້າມນໍາຍາງນີ້ດີເອີ້ນທີ່ໄໝຢູ່ໃນສາຍກາຣຜົລິຕາຍາງแท่งເອສທີ່ອຣີ ມາອັດຮົມໃນຍາງแท่ง ເອສທີ່ອຣີ

การบรรจุหีบห่อ

การใช้พลาสติกห่อแท่งยางและพันแท่งยาง

พลาสติกที่ใช้ในการห่อแท่งยาง เป็นพลาสติกโพลิเอทธิลีนหรือโพลีอีทิลีน (polyethylene or polythene) ชนิดความหนาแน่นต่ำ (Low density)

1. สมบัติของพลาสติก

| | | |
|---|-----------|-----|
| อุณหภูมิจุดหลอมตัว (ไม่เกิน) | 109 | °C |
| สามารถซึมเข้ากับยางได้ที่อุณหภูมิ (ไม่เกิน) | 110 | °C |
| ความหนา | 0.03-0.04 | มม. |

2. ขนาดของพลาสติก

2.1 พลาสติกที่ใช้ห่อแท่งยางเป็นชนิดใส กว้าง 60 ซม. ยาว 90 ซม.

2.2 พลาสติกที่ใช้พันแท่งยางเป็นชนิดสีขาวทึบแสงกว้าง 5 ซม. และระบุรายละเอียดตามรูปที่ 2

วิธีการห่อแท่งยาง กระทำได้ 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 ใช้ແບพอลิเอทธิลีนชนิดสีขาวทึบแสง พันรอบแท่งยางก่อน แล้วห่อด้วยพลาสติกชนิดใส

วิธีที่ 2 ห่อด้วยพลาสติกชนิดใสที่พิมพ์รายละเอียด เช่นเดียวกับແບพันแท่งยาง

อุณหภูมิของแท่งยาง

เมื่ออัดยางเป็นแท่งแล้วและก่อนห่อแท่งยาง อุณหภูมิภายในแท่งจะต้องต่ำกว่า 60 °C จึงทำการห่อและเย็บปากถุงโพลิเอทธิลีนให้ติดกันเรียบร้อยด้วยเครื่องเย็บพลาสติกหรือหัวแร้งบัดกรีกได้ ห้ามใช้การเทปติด

ขนาดของลังบรรจุยาง

ลังที่ใช้บรรจุยางแท่งขนาดมาตรฐาน ต้องมีความแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักยาง 1 ตัน ซึ่งมีจำนวน 30 แท่ง มีขนาด กว้าง 110 ซม. ยาว 142.5 ซม. สูง 91.5 ซม. หรือน้ำหนักและขนาดอื่นนอกเหนือจากนี้ ตามที่สถาบันวิจัยยางอนุญาต

กรณีใช้ไม้ประกอบเป็นลัง จะต้องเป็นไม้ใหม่ที่ผึ่งแห้งแล้ว และปราศจากแมลงทำลายไม้และแมลงชนิดอื่นๆ ไม่มีเปลือกไม้และกะพี้ ตะปูที่ใช้ตอกลังต้องมีขนาดเล็กกว่าคุณย์กลางไม่ต่ำกว่า 2.5 มม. และยาว 60 มม.

แผ่นเหล็กที่ใช้รัดลังไม้มีความมีขนาดไม่ต่ำกว่าขนาดดังต่อไปนี้

กว้าง 16 มม.


หนา 0.55 มม.

หรือมีความสามารถต้านทานแรงดึง 580 กก. แบบรัดชนิดอื่นที่ใช้ต้องสามารถต้านทานแรงดึงได้ในระดับเดียวกัน


การบรรจุเทงยาง

ในการบรรจุเทงยางลงลัง ควรวางเทงยางให้สามารถมองเห็นเครื่องหมายชั้นยางจาก การวางเรียงแต่ละชั้นได้สะดวก

แบบอย่างการวางเทงยางแต่ละชั้นดังนี้



การวางยางชั้นที่ 1 ที่ 3 และที่ 5



การวางยางชั้นที่ 2 และที่ 4

การใช้พลาสติกโพลิเอทธิลีนคั่น

ระหว่างชั้นของเทงยางที่บรรจุในลัง ต้องคั่นด้วยพลาสติกโพลิเอทธิลีนขนาดหนา 0.03 - 0.04 มม. พอลิเอทธิลีนที่คั่นระหว่างเทงยางแต่ละชั้นนี้ จะต้องคลุมมิดแท่งยางทั้งหมดและ เหลือชายพับลงไปประมาณ 100 มม. พอลิเอทธิลีนที่ใช้จะต้องเป็นชนิดสีขาวซุ่นทึบแสง และสามารถดึงออกได้หมดหากติดกับยาง

การทำเครื่องหมาย

การทำเครื่องหมายบนแบบพันแท่งยาง

ยางแท่งเอสทีอาร์ทุกแท่ง ต้องมีรายละเอียดตามรูปที่ 2 ดังต่อไปนี้


1. ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย
2. สัญลักษณ์ยางแท่งเอสทีอาร์
3. ชั้นยางแท่งเอสทีอาร์
4. ชื่อบริษัทผู้ผลิต และน้ำหนักแท่งยาง

การทำเครื่องหมายข้างลังบรรจุยาง

การประทับตราเครื่องหมายจะต้องพิมพ์ หรือแกะตราประทับพิมพ์ หรือทาสีลงบนข้างลังบรรจุยางตามตัวอย่างในรูปที่ 3 โดยสีของกรอบต้องเป็นสีเดียวกับรหัสสีประจำชั้นยาง การประทับตราจะกระทำโดยวิธีใด ๆ ก็ตามจะต้องมีรายละเอียดแสดงให้ทราบดังนี้

1. ชื่อบริษัทผู้ซื้อ
2. สัญลักษณ์ยางแท่งเอสทีอาร์
3. เลขที่ชุดของการผลิต
4. เลขที่ลังบรรจุยาง
5. น้ำหนักร่วม กิโลกรัม
6. น้ำหนักสุทธิ กิโลกรัม
7. เมืองท่าปลายทาง
8. เลขที่สัญญา
9. ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย
10. ชื่อบริษัทผู้ผลิต

ไข่เครื่องหมาย STR ทุก ระยะ 200 มม.



COMPANY NAME

[Buyer]

(ສືບຕາມຂໍ້ມູນກາລົງຂອງຜູ້ຂຶ້ວ)

6 ຊມ.

STR
XL
A1

STANDARD THAI RUBBER

LOT No.
PALLET No.
GROSS
NETT
DESTINATION
CONTRACT No.

35 ຊມ.

PRODUCE OF THAILAND

COMPANY NAME

| Producer | ສືບຕາມຫຸ້ນຍາງ

5 ຊມ.

5 ຊມ.

35 ຊມ.

ຮູບທີ 3 ຕັວອຢ່າງການທຳເຄື່ອງໝາຍຂ້າງລັງບຣຈຸຍາງ


| | | |
|-------------------------------------|-------------|--------------|
| COMPANY NAME (BUYER) | | |
| GROSS ... KGS | DESTINATION | |
| LOT No. ... COMPANY NAME (PRODUCER) | | NETT ... KGS |
| PALLET No. ... | | |

ด้านขวา

| | | |
|---------------------|--|-----------------|
| PRODUCE OF THAILAND | | |
| MARK OF CUSTOMER | | STR 20 A1 |
| CONTRACT NO. | | |

ด้านซ้าย

ขนาดตัวอักษรและเครื่องหมาย



ยาวด้านละ 7 ซม.

ตัวอักษรทุกตัว กว้างxยาวx สูง = 1x3x4 ซม.

รูปที่ 3 (ต่อ) ตัวอย่างการทำเครื่องหมายข้างลังบรรจุภัณฑ์

การขออนุญาตเป็นห้องปฏิบัติการ ยางแท่งเอกสาร

ผู้ประสงค์จะขออนุญาตเป็นผู้ทดสอบ และออกใบรับรองคุณภาพยางแท่งเอกสารที่อ้าง จะต้องดำเนินการขออนุญาตตามระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาต ห้องปฏิบัติการยางแท่งเอกสาร พ.ศ. 2538 โดยยื่นขออนุญาตต่อ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายละเอียดการดำเนินการขออนุญาต มีดังนี้

1. เอกสารประกอบการยื่นขออนุญาต

- คำขออนุญาตเป็นห้องปฏิบัติการยางแท่งเอกสาร (แบบเอกสาร 3)
- สำเนาบัตรประชาชนหรือใบสำคัญต่างด้าว และทะเบียนบ้าน
- หนังสือบริคณห์สนธิ
- รายชื่อและคุณวุฒิของบุคลากร
- หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
- รายชื่ออุปกรณ์ เครื่องมือการทดสอบ
- หนังสือรับรองการฝึกอบรมของสถาบันวิจัยยาง

2. สถานที่ี่นิ่นค้ำอ

- ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160
โทรศัพท์ (038) 511566 โทรสาร (01) 3260168
- ศูนย์วิจัยยางหนองคาย อ. โพนพลสัย จ. หนองคาย 43120
โทรศัพท์ (042) 421396 โทรสาร (01) 4100036
- ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี อ. ท่าชัน จ. สุราษฎร์ธานี 84170
โทรศัพท์ (077) 286913 โทรสาร (077) 286913
- ศูนย์วิจัยยางสงขลา อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110
โทรศัพท์ (074) 212401-6 โทรสาร (074) 212407
- สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ลาดယาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ (02) 5791576 โทรสาร (02) 5614744

3. ใบอนุญาตใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ผู้ประสงค์จะขอต่อใบอนุญาต ต้องยื่นคำขอ ก่อนใบอนุญาตหมดอายุภายใน 30 วัน

แบบเอกสารที่ 3

คำขอใบอนุญาตเป็นห้องปฏิบัติการยางแท่งเอกสารที่ 3

เลขที่.....

วันที่.....เดือนพ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....นามสกุล.....บัตรประชาชนหรือใบสำคัญต่างด้าว
เลขที่.....เป็น.....(ผู้จัดการ / ผู้รับมอบอำนาจ ฯลฯ)ของ.....ชื่อ

[] มีโรงงานผลิตยางแท่งเอกสาร ตามใบอนุญาตเลขที่...../.....รหัส.....
สถานที่ตั้งโรงงาน.....ถนน.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....
โทรศัพท์..... โทรสาร

[] มีห้องปฏิบัติการยาง สถานที่ตั้งห้องปฏิบัติการ.....
ถนน.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....
โทรศัพท์..... โทรสาร

มีความประสงค์ ขออนุญาตเป็นห้องปฏิบัติการยางแท่งเอกสารที่ 3 และได้ยื่นเอกสารประกอบ
คำขอ ดังต่อไปนี้

1. คำขอใบอนุญาตเป็นห้องปฏิบัติการยางแท่งเอกสารที่ 3 (แบบเอกสารที่ 3)
2. สำเนาบัตรประชาชนหรือใบสำคัญต่างด้าวและทะเบียนบ้าน
3. หนังสือบริคณฑ์สนธิ
4. รายชื่อและหลักฐานแสดงคุณวุฒิของบุคลากร
5. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
6. รายชื่ออุปกรณ์ เครื่องมือการทดสอบ
7. หนังสือรับรองการฝึกอบรมของสถาบันวิจัยยาง
8. อื่น ๆ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารและข้อความในคำขอนี้เป็นความจริง และจะปฏิบัติตาม
ระเบียบที่กรมวิชาการเกษตรกำหนดทุกประการ

ลงชื่อ ผู้ขออนุญาตหรือ
ผู้ได้รับมอบอำนาจ

(.....)

สำหรับเจ้าหน้าที่.....

(.....)

พนักงานเจ้าหน้าที่

แบบເອສທິກຳ 4



ໃນອຸນຸມາດເປັນຫ້ອງນົບຕີກາຮຽນແຫ່ງເອສທິກຳ

ເລກທີ /

ກະຊວງການແພດ
ກະທວງເນື້ອມແລະສໍາກະນູ່

ໃຫ້ເພື່ອແສດງວ່າ

ໄດ້ຮັບອຸນຸມາດໃຫ້ເປັນຫ້ອງນົບຕີກາຮຽນແຫ່ງເອສທິກຳ ໂດຍໃຈຮັສ.....

ອອກໃຫ້ ນ ວັນທີ ເດືອນ ພ.ສ.

ໜົມຕາຍ ວັນທີ ๓ ເດືອນ ຊັນຍາມ ພ.ສ.

ອົບຕີກະຊວງການແພດ

ຕຣາປະທັນ

การทดสอบตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์

การทดสอบตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ ต้องดำเนินการดังรายละเอียดตามเอกสาร วิชาการยางแท่งเอสทีอาร์ 3/2538 “การทดสอบตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์” ดังนี้

- การเตรียมตัวอย่าง
- การทดสอบปริมาณสิ่งสกปรก
- การทดสอบปริมาณเจ้า
- การทดสอบปริมาณสิ่งระเหย
- การทดสอบปริมาณในตระเจน
- การทดสอบค่าดัชนีความอ่อนตัว
- การทดสอบสี
- การทดสอบความหนืด
- การทดสอบสมบัติการคงรูป
- การทดสอบปริมาณสารที่ถูกสกัดด้วยอะซิตอน
- การทดสอบการเพิ่มความแข็งระหว่างเก็บ

การจัดชั้นและรับรองคุณภาพ

หลังจากที่ได้ทำการทดสอบสมบัติต่าง ๆ ของยางแล้ว นำผลการทดสอบดังกล่าวมา วิเคราะห์เพื่อจัดชั้นและออกใบรับรองคุณภาพต่อไป

การจัดชั้นยาง

โดยอาศัยวิธีทางสถิติ และมีข้อกำหนดอื่น ๆ ดังนี้

1. ค่าของแต่ละตัวอย่างในชุดนั้น ๆ ต้องไม่เกินขีดจำกัดมาตรฐานที่ระบุไว้ สำหรับ ปริมาณสิ่งระเหยให้ใช้ขีดจำกัดสำหรับผู้ผลิต
2. ค่าเฉลี่ยของแต่ละสมบัติ ต้องมีค่าตามขีดจำกัดที่ได้ระบุไว้ สำหรับค่าดัชนี ความอ่อนตัวยาง ต้องมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าขีดจำกัด 10 หน่วย
3. กรณีปริมาณสิ่งสกปรก ให้พิจารณาค่าเฉลี่ย + 3 เท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ($M + 3SD$) ต้องไม่เกินขีดจำกัดมาตรฐานของยางชั้นนั้น ๆ ที่ระบุไว้ ตัวอย่างการจัดชั้นยาง ดังแสดงในตารางที่ 4 และ 5

ตารางที่ 4 ตัวอย่างการจัดชั้นยางแท่งເອສທີ່ອຣ໌ 5 ແລ້ວ

SONGKHLA RUBBER RESEARCH CENTRE

HAT YAI, THAILAND

RUBBER TECHNOLOGY GROUP

Specification Rubber Test Results

Sample From.....

Date.....

Lot No. 043/Bale No. 1-1801

| Lab. No. | Your sample No. | Ref. bale No. | Dirt % | Ash % | Vol. Mat. % | N ₂ % | P ₀ | PRI | Col. |
|----------|-----------------|---------------|--------|-------|-------------|------------------|-----------------------|------|------|
| 1639 | 1 | 5 | 0.014 | 0.20 | 0.15 | 0.40 | 41 | 85.4 | 3.0 |
| 1640 | 2 | 15 | 0.022 | | 0.17 | | 40 | 92.5 | 3.5 |
| 1641 | 3 | 25 | 0.016 | | 0.15 | | 41 | 92.7 | 3.0 |
| 1642 | 4 | 35 | 0.016 | 0.20 | 0.14 | 0.39 | 36 | 91.7 | 3.0 |
| 1643 | 5 | 45 | 0.017 | | 0.13 | | 40 | 87.5 | 3.0 |
| 1644 | 6 | 55 | 0.006 | | 0.16 | | 41 | 92.6 | 3.5 |
| 1645 | 7 | 65 | 0.016 | 0.22 | 0.15 | 0.40 | 35 | 91.4 | 3.5 |
| 1646 | 8 | 75 | 0.015 | | 0.14 | | 41 | 92.6 | 3.0 |
| 1647 | 9 | 85 | 0.015 | | 0.13 | | 40 | 95.0 | 3.0 |
| 1648 | 10 | 95 | 0.017 | 0.24 | 0.17 | 0.39 | 36 | 91.7 | 3.0 |
| 1649 | 11 | 105 | 0.015 | | 0.17 | | 39 | 89.7 | 3.5 |
| 1650 | 12 | 115 | 0.016 | | 0.27 | | 41 | 92.1 | 3.0 |
| 1651 | 13 | 125 | 0.015 | 0.21 | 0.12 | 0.38 | 40 | 87.5 | 3.0 |
| 1652 | 14 | 135 | 0.013 | | 0.15 | | 40 | 95.0 | 3.0 |
| 1653 | 15 | 145 | 0.017 | | 0.15 | | 40 | 95.0 | 3.0 |
| 1654 | 16 | 155 | 0.017 | 0.24 | 0.16 | 0.40 | 38 | 89.5 | 3.0 |
| 1655 | 17 | 165 | 0.012 | | 0.12 | | 35 | 91.4 | 3.0 |
| 1656 | 18 | 175 | 0.015 | | 0.16 | | 41 | 95.1 | 3.0 |
| | M | | 0.015 | 0.22 | 0.16 | 0.39 | 39.2 | 91.6 | max |
| | SD | | 0.003 | | | | P ₀ -range | | |
| | M + 3SD | | 0.024 | | | | 35-41 | | 3.5 |

Grading STR5L

ตารางที่ 5 ตัวอย่างการจัดชั้นยางแท่งເອສທິອນ 20

SONGKHLA RUBBER RESEARCH CENTRE

HAT YAI, THAILAND

RUBBER TECHNOLOGY GROUP

Specification Rubber Test Results

Sample From.....

Date.....

Lot No. B178/Bale No. 1-180

| Lab. No. | Your sample No. | Ref. bale No. | Dirt % | Ash % | Vol. Mat. % | N ₂ % | P ₀ | PRI | Col. |
|----------|-----------------|---------------|--------|-------|-------------|------------------|--------------------------------|------|------|
| 307 | 1 | 5 | 0.122 | 0.50 | 0.21 | 0.34 | 48 | 70.8 | |
| 308 | 2 | 15 | 0.111 | | 0.24 | | 46 | 65.2 | |
| 309 | 3 | 25 | 0.096 | | 0.25 | | 43 | 74.4 | |
| 310 | 4 | 35 | 0.110 | 0.48 | 0.17 | 0.31 | 47 | 74.4 | |
| 311 | 5 | 45 | 0.131 | | 0.19 | | 36 | 77.8 | |
| 312 | 6 | 55 | 0.111 | | 0.19 | | 40 | 75.0 | |
| 313 | 7 | 65 | 0.105 | 0.50 | 0.22 | 0.31 | 48 | 66.7 | |
| 314 | 8 | 75 | 0.116 | | 0.21 | | 37 | 70.3 | |
| 315 | 9 | 85 | 0.132 | | 0.17 | | 39 | 64.1 | |
| 316 | 10 | 95 | 0.114 | 0.48 | 0.19 | 0.35 | 41 | 70.7 | |
| 317 | 11 | 105 | 0.105 | | 0.22 | | 48 | 58.3 | |
| 318 | 12 | 115 | 0.106 | | 0.19 | | 45 | 66.7 | |
| 319 | 13 | 125 | 0.123 | 0.54 | 0.18 | 0.34 | 40 | 67.5 | |
| 320 | 14 | 135 | 0.106 | | 0.17 | | 38 | 57.8 | |
| 321 | 15 | 145 | 0.119 | | 0.18 | | 34 | 58.8 | |
| 322 | 16 | 155 | 0.115 | 0.52 | 0.21 | 0.30 | 42 | 71.4 | |
| 323 | 17 | 165 | 0.121 | | 0.22 | | 46 | 69.6 | |
| 324 | 18 | 175 | 0.109 | | 0.15 | | 45 | 66.7 | |
| | M | | 0.114 | 0.50 | 0.20 | 0.33 | 42.4 | 68.1 | |
| | SD | | 0.009 | | | | P ₀ -range 34-48 | | |
| | M + 3SD | | 0.142 | | | | | | |

Grading STR20

การออกใบรับรองคุณภาพ

ใช้แบบฟอร์มใบรับรองคุณภาพตามตัวอย่าง โดยมีสีแสดงชั้นยางตามที่กำหนดดังนี้

- หนังสือรับรองคุณภาพยางแท่งเอสทีอาร์
- STANDARD THAI RUBBER CERTIFICATE STR XL
- STANDARD THAI RUBBER CERTIFICATE STR 5L
- STANDARD THAI RUBBER CERTIFICATE STR 5
- STANDARD THAI RUBBER CERTIFICATE STR 10
- STANDARD THAI RUBBER CERTIFICATE STR 20
- STANDARD THAI RUBBER CERTIFICATE STR 5 CV.....
- STANDARD THAI RUBBER CERTIFICATE STR 10 CV
- STANDARD THAI RUBBER CERTIFICATE STR 20 CV

(เครื่องหมายของบริษัท)

ใบรับรองที่..... / วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

หนังสือรับรองคุณภาพยางแท่งເອສທີ່ອາຣ

หนังสือรับรองฉบับนี้แสดงว่า..... ซึ่งได้รับอนุญาตจาก
ศูนย์วิจัยยางสงขลา สถาบันวิจัยยาง ตามใบอนุญาตเป็นห้องปฏิบัติการยางแท่งເອສທີ່ອາຣ
รหัส..... ที่..... ลงวันที่..... ได้ทดสอบตัวอย่างยางแท่ง
ของ..... อำเภอ..... จังหวัด.....
ซึ่งเป็นตัวอย่างยางแท่งชุดที่..... ประกอบด้วยยางแท่งหมายเลขที่..... ถึง.....
รวม..... แท่ง เป็นยางแท่งເອສທີ່ອາຣ.....

ลงลายมือชื่อ

(.....)

หัวหน้าห้องปฏิบัติการยางแท่งເອສທີ່ອາຣ

บริษัท..... ได้ส่งยางแท่งชุดที่.....
เลขที่..... ถึง..... จำนวน..... แท่ง นำหนัก..... ก.ก.
ไปยัง..... เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงลายมือชื่อ.....

(.....)

เจ้าพนักงาน (ยาง) ประจำห้องที่อำเภอ.....

STANDARD THAI RUBBER CERTIFICATE No. /XL/.....

(In correspondence please quote Certificate Number and Date of Issue)



STR LABORATORY, BANGKOK

Test laboratory authorised by

Songkhla Rubber Research Centre

Rubber Research Institute of Thailand

This consignment consists of :

(1) Production lots


(Nos.)

(2) and part of production lot No.

Producer.....

Quantity..... tonnes

No. of blocks Date tested



| Property | Mean test results of Lot No. | | | | | STR XL Limit |
|---|------------------------------|--|--|--|--|--------------|
| | | | | | | |
| Dirt (retained on 44 μ aperture) max, %wt | | | | | | 0.02 |
| Ash max, %wt | | | | | | 0.40 |
| Volatile matter max, %wt | | | | | | 0.80 |
| Nitrogen max, %wt | | | | | | 0.50 |
| Colour (Lovibond Scale) max- | | | | | | 4.0 |
| Initial Wallace Plasticity (P_0) range | | | | | | $P_0 > 85.0$ |
| PRI (P_{30}/P_0) x 100 | | | | | | > 60.0 |

Homogenisation of samples and all test methods are described in Document STR 3/1995.

| ADDITIONAL TESTS (NOT MANDATORY) | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

We certify that all the tests which we have carried out on the samples submitted to us are consistent with the description and the STR grading stated at the top of this certificate.

Date of issue

Director of Rubber Research Institute

STANDARD THAI RUBBER CERTIFICATE No./5L/.....

(In correspondence please quote Certificate Number and Date of issue)



STR LABORATORY, BANGKOK

Test laboratory authorised by

Songkhla Rubber Research Centre

Rubber Research Institute of Thailand


This consignment consists of :

- (1) Production lots
 (Nos.)
 (2) and part of production lot No.

Producer.....

Quantity..... tonnes

No. of blocks Date tested



| Property | Mean test results of Lot No. | | | | | STR 5L Limit |
|---|------------------------------|--|--|--|--|--------------|
| | | | | | | |
| Dirt (retained on 44 μ aperture) max, %wt | | | | | | 0.04 |
| Ash max, %wt | | | | | | 0.40 |
| Volatile matter max, %wt | | | | | | 0.80 |
| Nitrogen max, %wt | | | | | | 0.60 |
| Colour (Lovibond Scale) max | | | | | | 6.0 |
| Initial Wallace Plasticity (P_0) range | | | | | | $P_0 > 35.0$ |
| PRI (P_{30}/P_0) x 100 | | | | | | > 60.0 |

Homogenisation of samples and all test methods are described in Document STR 3/1995.

| ADDITIONAL TESTS (NOT MANDATORY) | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

We certify that all the tests which we have carried out on the samples submitted to us are consistent with the description and the STR grading stated at the top of this certificate.

Date of issue

Director of Rubber Research Institute

STANDARD THAI RUBBER CERTIFICATE No./5/.....

(In correspondence please quote Certificate Number and Date of Issue)



STR LABORATORY, BANGKOK

Test laboratory authorised by
Songkhla Rubber Research Centre
Rubber Research Institute of Thailand


This consignment consists of :

- (1) Production lots
(Nos.)
- (2) and part of production lot No.

Producer.....

Quantity.....tonnes

No. of blocks Date tested



| Property | Mean test results of Lot No. | | | | | STR 5 Limit |
|---|------------------------------|--|--|--|--|--------------|
| | | | | | | |
| Dirt (retained on 44 μ aperture) max, %wt | | | | | | 0.04 |
| Ash max, %wt | | | | | | 0.60 |
| Volatile matter max, %wt | | | | | | 0.80 |
| Nitrogen max, %wt | | | | | | 0.60 |
| Initial Wallace Plasticity (P_0) range | | | | | | $P_0 > 30.0$ |
| PRI (P_{30}/P_0) x 100 | | | | | | > 60.0 |

Homogenisation of samples and all test methods are described in Document STR 3/1995.

| ADDITIONAL TESTS (NOT MANDATORY) | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

We certify that all the tests which we have carried out on the samples submitted to us are consistent with the description and the STR grading stated at the top of this certificate.

.....
Date of issue

.....
Director of Rubber Research Institute

STANDARD THAI RUBBER CERTIFICATE No. /10/.....

(In correspondence please quote Certificate Number and Date of Issue)



STR LABORATORY, BANGKOK

Test laboratory authorised by

Songkhla Rubber Research Centre

Rubber Research Institute of Thailand


This consignment consists of :

- (1) Production lots
 (Nos.)
- (2) and part of production lot No.

Producer.....

Quantity..... tonnes

No. of blocks Date tested



| Property | Mean test results of Lot No. | | | | | STR 10 Limit |
|---|------------------------------|--|--|--|--|--------------|
| | | | | | | |
| Dirt (retained on 44 μ aperture) max, %wt | | | | | | 0.08 |
| Ash max, %wt | | | | | | 0.60 |
| Volatile matter max, %wt | | | | | | 0.80 |
| Nitrogen max, %wt | | | | | | 0.60 |
| Initial Wallace Plasticity (P_0) range | | | | | | $P_0 > 30.0$ |
| PRI ($P_{30}/P_0 \times 100$) | | | | | | > 50.0 |

Homogenisation of samples and all test methods are described in Document STR 3/1995.

| ADDITIONAL TESTS (NOT MANDATORY) | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

We certify that all the tests which we have carried out on the samples submitted to us are consistent with the description and the STR grading stated at the top of this certificate.

Date of issue

Director of Rubber Research Institute

STANDARD THAI RUBBER CERTIFICATE No./20/.....

(In correspondence please quote Certificate Number and Date of Issue)



STR LABORATORY, BANGKOK

Test laboratory authorised by

Songkhla Rubber Research Centre

Rubber Research Institute of Thailand


This consignment consists of :

- (1) Production lots
 (Nos.)
- (2) and part of production lot No.

Producer.....

Quantity..... tonnes

No. of blocks Date tested



| Property | Mean test results of Lot No. | | | | | | STR 20 Limit |
|---|------------------------------|--|--|--|--|--|--------------|
| | | | | | | | |
| Dirt (retained on 44 μ aperture) max, %wt | | | | | | | 0.16 |
| Ash | max, %wt | | | | | | 0.80 |
| Volatile matter | max, %wt | | | | | | 0.80 |
| Nitrogen | max, %wt | | | | | | 0.60 |
| Initial Wallace Plasticity range | (P_0) | | | | | | $P_0 > 30.0$ |
| PRI (P_{30}/P_0) x 100 | | | | | | | > 40.0 |

Homogenisation of samples and all test methods are described in Document STR 8/1995.

| ADDITIONAL TESTS (NOT MANDATORY) | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

We certify that all the tests which we have carried out on the samples submitted to us are consistent with the description and the STR grading stated at the top of this certificate.

Date of issue

Director of Rubber Research Institute

STANDARD THAI RUBBER CERTIFICATE No./5CV...../.....

(In correspondence please quote Certificate Number and Date of Issue)



STR LABORATORY, BANGKOK

Test laboratory authorised by

Songkhla Rubber Research Centre

Rubber Research Institute of Thailand

This consignment consists of :

(1) Production lots


(Nos.)

(2) and part of production lot No.

Producer.....

Quantity.....tonnes

No. of blocks Date tested



| Property | Mean test results of Lot No. | | | | | STR 5CV Limit |
|---|------------------------------|--|--|--|--|---|
| Dirt (retained on 44 μ aperture) max, %wt | | | | | | 0.04 |
| Ash max, %wt | | | | | | 0.60 |
| Volatile matter max, %wt | | | | | | 0.80 |
| Nitrogen max, %wt | | | | | | 0.60 |
| Initial Wallace Plasticity (P_0) range | | | | | | |
| $PRI (P_{30}/P_0) \times 100$ | | | | | | > 60.0 |
| Mooney viscosity ML (1' + 4') 100°C | | | | | | <input type="checkbox"/> 70(+7, -5) <input type="checkbox"/> 60(+7, -5) <input type="checkbox"/> 50(+7, -5) |

Homogenisation of samples and all test methods are described in Document STR 3/1995.

| ADDITIONAL TESTS (NOT MANDATORY) | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

We certify that all the tests which we have carried out on the samples submitted to us are consistent with the description and the STR grading stated at the top of this certificate.

Date of issue

Director of Rubber Research Institute

STANDARD THAI RUBBER CERTIFICATE No./10CV/.....

(In correspondence please quote Certificate Number and Date of Issue)



STR LABORATORY, BANGKOK

Test laboratory authorised by

Songkhla Rubber Research Centre

Rubber Research Institute of Thailand

This consignment consists of :

(1) Production lots


(Nos.)

(2) and part of production lot No.

Producer.....

Quantity..... tonnes

No. of blocks Date tested



| Property | Mean test results of Lot No. | STR 10CV Limit |
|---|------------------------------|----------------|
| Dirt (retained on 44 μ aperture) max, %wt | | 0.08 |
| Ash max, %wt | | 0.60 |
| Volatile matter max, %wt | | 0.80 |
| Nitrogen max, %wt | | 0.60 |
| Initial Wallace Plasticity (P_0) range | | |
| PRI (P_{30}/P_0) $\times 100$ | | > 50.0 |
| Mooney viscosity ML (1' + 4') $100^{\circ}C$ | | 60 (+ 7, -5) |

Homogenisation of samples and all test methods are described in Document STR 3/1995.

| ADDITIONAL TESTS (NOT MANDATORY) | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

We certify that all the tests which we have carried out on the samples submitted to us are consistent with the description and the STR grading stated at the top of this certificate.

Date of issue

Director of Rubber Research Institute

STANDARD THAI RUBBER CERTIFICATE No./20CV/.....

(In correspondence please quote Certificate Number and Date of issue)



STR LABORATORY, BANGKOK

Test laboratory authorised by

Songkhla Rubber Research Centre

Rubber Research Institute of Thailand


This consignment consists of :

- (1) Production lots
 (Nos.)
- (2) and part of production lot No.

Producer.....

Quantity.....tonnes

No. of blocks Date tested



| Property | Mean test results of Lot No. | STR 20CV Limit |
|--|------------------------------|----------------|
| Dirt (retained on 44 μ aperture) max, %wt | | 0.16 |
| Ash max, %wt | | 0.80 |
| Volatile matter max, %wt | | 0.80 |
| Nitrogen max, %wt | | 0.60 |
| Initial Wallace Plasticity (P ₀) range | | |
| PRI (P ₃₀ /P ₀) x 100 | | > 40.0 |
| Mooney viscosity ML (1' + 4') 100 °C | | 65 (+7, -5) |

Homogenisation of samples and all test methods are described in Document STR 3/1995.

ADDITIONAL TESTS (NOT MANDATORY)

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

We certify that all the tests which we have carried out on the samples submitted to us are consistent with the description and the STR grading stated at the top of this certificate.

Date of issue

Director of Rubber Research Institute

Standard Thai Rubber (STR) Scheme

| Parameter | STR XL | STR 5L | STR 5 | STR 5 CV | STR 10 | SIR 10 CV | SIR 20 | SIR 20 CV |
|--|--------|-------------|-------------|---------------------------------|----------------|---------------------------|--------|-------------------------|
| | Latex | | | | Latex / Sheets | | | |
| Dirt retained on 44 μ aperture (max, % wt.) | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.16 |
| Ash (max, % wt.) | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 0.80 |
| Nitrogen (max, % wt.) | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| Volatile Matter* | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| (max, % wt.) | | | | | | | | |
| Initial Plasticity (Po) (min.) | 35 | 35 | 30 | - | 30 | - | 30 | - |
| Plasticity Retention Index (PRI) (min.) | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 40 | 40 |
| Colour Lovibond Scale (individual value,max.) | 4.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - |
| Mooney Viscosity ML (1':4') 100 °C | - | - | - | - | ** | ** | - | ** |
| Colour Coding Marker | blue | light green | light green | white on light green background | brown | white on brown background | red | white on red background |

Note

Provision of Rheograph with basic cure data as consumer or ACS 1 based recipe will be offered as additional test

* Producer limit is not more than 0.50%

** Producer limit of 70 (+7,-5), 60 (+7,-5) and 50 (+7,-5) for STR 5 CV; 60 (+7,-5) for STR 10 CV and 65 (+7,-5) for STR 20 CV

